

WINco RIGID



Las laminas del parquet vinílico Rigid LVT de Lalegno tienen el perfil clic 5G reforzado y el poro sincronizado para conseguir un aspecto más natural. Además, las laminas de vinilo rígido Lalegno están protegidas con óxido de aluminio. Este mineral es, sobre todo, apreciado por su dureza y alta durabilidad, y ofrece una resistencia al desgaste y a las manchas inigualable. La protección UV otorga a su vez más resistencia a la abrasión. La capa de uso es de las más altas del mercado con 0,70 mm. Los diseños de la gama de parquets vinílicos Rigid LVT vienen sin grandes nudos o variaciones de color entre laminas, lo que da una sensación real de un suelo de roble.

- COLECCIÓN **vinilo**
- REF **WRIGID**

	ESTÁNDAR	RESULTADO
DIMENSIONES Y DATOS BÁSICOS		
TAMAÑO	EN ISO 24342	Lama: 1524 x 180 mm. / 1220 x 180 mm
ESPESOR	EN ISO 24346	6.5 mm
CAPA DE DESGASTE	EN ISO 24340	0,70 mm
MÉTODO DE ANCLAJE		Sistema de clic sin pegamento 5G con licencia
PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE		Revestimiento PU + protegido con óxido de aluminio (anti-rayado) y tecnología resistente a las manchas
NÚCLEO		SPC núcleo rígido reductor de ruido resistente al agua
INFORMACIÓN TÉCNICA		
BORDE BISELADO	MICRO	4 LADOS
MASA		10.80 kg / m2
ESTÁNDARES	EN 649 / EN ISO 10582	Aprobado

CLASIFICACIÓN	EN 685 / EN ISO 10874 - Industria ligera EN 685 / EN ISO 10874 - Comercial EN 685 / EN ISO 10874 - Doméstico	42: Industria ligera en general 42 33: Comercial pesado 33 23: Doméstico pesado 23
REACCIÓN AL FUEGO	EN 13501-1	Bfl-s1
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 423	Aprobado
SOLIDEZ A LA LUZ	EN ISO 105-B02	> 6
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,10%
IMPACTO ACÚSTICO - REDUCCIÓN DEL RUIDO	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔLw = 19DB
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO -VOLTAGE CORPORAL	EN 1815	Aprobado
IDENTACIÓN RESIDUAL	EN 433 / EN ISO24343-1	ss ≤ 0.1 mm
SILLA DE RUEDAS - USO CONTÍNUO	EN 425 / ISO 4918	Aprobado
RESISTENCIA TÉRMICA	EN 12667	<0.15 (m2K / W)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	BS 7976-2:2002	Lama: Seco: 62, Húmedo: 50
RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 13329, Anexo E	ACS
RESISTENCIA AL IMPACTO	EN 13329	≥ 1200 mm
TENSIÓN DE CLIC	Interno	200 N / 5 cm
INFLAMACIÓN	ISO 24336	Aprobado
CALEFACCIÓN RADIANTE	Apropiado para todos los sistemas de calefacción estándar en suelos de cemento	No es apropiado para calentar directamente
SUSTANCIAS PELIGROSAS		
EMISIÓN DE VOC	Regulación francesa de VOC (ISO 16000)	A +
E1 FORMALDEHÍDO - EMISIÓN DE HCHO		EN 14041
REACH		Compatible con alcance amigable